

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SL-WR WHITE GRASA BLANCA A PRUEBA DE AGUA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-WR Blanca es una grasa sintética sobresaliente para todas las fases de lubricación incluyendo (pero no limitada a) la presencia del agua, vapor, la mayoría de ácidos, o sales. Hay muy poco o ningún lavado, descomposición, o emulsificación cuando esta sujeta a temperaturas bajo 205°C (400°F). SL-WR Blanca mostró una superior cohesividad y tenacidad después de haber sido “trabajada” por 72 horas. En pruebas a bajas temperaturas -17.8°C (0°F), mostró una película superior y una excelente bombeabilidad.

SL-WR esta formulada con materiales aceptados por la FDA y la USDA para uso en equipos de manejo y proceso de alimentos. SL-WR no se afecta por la mayoría de los alimentos. Resiste cerveza, alcohol, bebidas, sal, almidones, jaleas, azúcar y harina.

Hasta los productos químicos de limpieza usados en las plantas de alimentos tienen poco efecto sobre sus propiedades lubricantes. Esta recomendada para todas las superficies deslizantes, ejes, rodamientos y todo tipo de equipo mecánico, especialmente aquellos sujetos a condiciones de agua y/o alta temperatura. Debido a lo anterior y a su color blanco, SL-WR esta altamente recomendada para plantas de alimentos, lecherías, empacadoras de carne, panaderías, plantas farmacéuticas, hospitales, plantas textiles, etc.

Esta también disponible en grados NLGI 0 y 1.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Caída de psi @ 100 horas	-1	ASTM D- 942
Preventivo de Oxidación No Mancha	1a	ASTM D-1743
Lavado con Agua	.5	ASTM D-1264
Presión Extrema Carga Timken OK, Kg (Lb)	34+ (75)	ASTM D-2509
Desgaste de las Cuatro Bolas	.6 mm	ASTM D-2266
Sólidos	Oxido de Zinc	
Clasificación USDA	H-1	
Apariencia	Blanca Opaca	

PIN #

03109

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.