

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SL-123 R **LA VERDADERA GRASA TODO** **PROPOSITO MULTI-GRADO**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL 123 R es la grasa sintética multipropósito de mas alta calidad, probada para trabajo ;pesado y altas temperaturas. SL123 R esta diseñada para multi-uso en plantas con aplicación en rodamientos simples, anti-fricción y para engranes y acoples lubricados con grasa. SL 123 R tiene una excelente estabilidad térmica y a la oxidación por altas temperaturas, permitiendo una larga vida del lubricante. Aun mas, el nuevo proceso de homogenización estabiliza el compuesto base de la grasa, lo cual mejora la habilidad lubricante a altas temperaturas y permite su uso en amplio rango de temperaturas.

SL 123 R no puede ser desplazada de las superficies lubricadas por un repentino aumento de carga o por presiones extremas. SL 123 R ha sido probada y ha demostrado exceder 36+ kilos (80 lbs.) Timken para cargas de extrema presión. Va a extender el servicio y reduce la frecuencia de mantenimiento. SL 123 R tiene una excelente e inherente acción inhibidora contra el óxido y la corrosión y es altamente recomendada para rodamientos sellados de por vida y engrases prolongados.

SL 123 R consolida todos los requerimientos de una grasa; reduce mucho los inventarios y los costos de lubricación. Mas aun, los errores de lubricación que pueden ocurrir cuando se usan numerosos tipos de grasas se evitan debido a su versatilidad como propósito general y sus propiedades a altas temperaturas. Los intervalos de lubricación se extienden, resultando en menos consumo de grasa, menos tiempo perdido y costos de mantenimiento mas bajos. Va a proveer una lubricación superior, ayudando a extender la vida del equipo.

SL 123 R depositara una película metálica sobre todas las partes metálicas de contacto inmediatamente y no requiere un periodo de "quemado" para lograrlo, exhibiendo así una propiedad instantánea anti-seize. SL 123 R esta recomendada para todas las aplicaciones de engrase ya sea manual, con pistola, sistema centralizado, etc.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	1-2-3	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación, Caída de psi @ 100 hrs	-1	ASTM D- 942
Preventivo de Oxidación, No Mancha	1a	ASTM D-1743
Lavado con Agua	.5	ASTM D-1264
Presión Extrema, Carga Timken OK, Kg (Lb)	36+ (80)	ASTM D-2509
Desgaste de las Cuatro Bolas	.5 mm	ASTM D-2266
Sólidos	MoS2	
Clasificación USDA	H-2	
Apariencia	Roja Uniforme	

PIN #

03159

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.